

Kantsten RV / RF

Granitkantsten enligt SS-EN 1343

Nordic STD Kinesisk
 Nordic Porto Portugisisk
 Svensk Bohus Grå & Röd

Lagerförda Radier:

- 0,5m
- 0,6m
- 0,75m
- 1,0m
- 1,5m
- 2,0m
- 3,0m
- 4,5m
- 6,0m
- 7,5m
- 10,0m
- 12,0m


Konkav och Konvex radie är samma lagerförda produkt för RV sten.

Kantstenar mått/beteckning



Råhuggen vinkelkantsten

Beteckning	Ytbehandlingsgrad	Tillverkningsmått mm				Vikt kg/m ² ca
		Bredd B *2	Total höjd H1 ±30	H2 min	H3 min *3	
RV1	0a	150 ± 10	300	150	60	125
RV2	0a	120 ± 10	300	150	60	100
RV4	0a	100 ± 10	300	150	60	88
RV6	0a	75 ± 10	260	100	60	60



Råhuggen faskantsten

RF1	0a *4	150 ± 10	300	150	60	120
RF2	0a *4	120 ± 10	300	150	60	95
RF4	0a *4	100 ± 10	300	150	60	83

Granitkansten har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. Granitstenen tillverkas enligt Standard SS-EN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kansten levereras oftast i långer om 1 meter men vanligt förekommande är fallande längder och då kan spannet vara större.

Prestandadeklaration Erhålls Av Nordic Granit



Standard toleranser

Fallande längd minst: 500 mm*

Kantsten - sågade kortsidor	Råkilad	Flammad/Blästrad
Y Bredd	+/- 20mm	+/-5mm
Z Höjd	+/- 20mm	+/- 20mm
Ytojämnhhet vid fog	+3mm/-10mm	+3mm/-3mm
Ytojämnhhet fram och baksida	+10mm/-15mm	+3mm/-3mm
*Fogar	5-10mm	5-10mm
Kantrakhet parallell med översidan	+/-6mm	+/-3mm/m
Kantrakhet vinkelrät mot översidan	+/-6mm	+/-3mm/m
Vinkelräthet mellan översida och framsida	+/-10mm	+/-7mm
Vridning av överytan	+/-10mm	+/-5mm
Vinkelräthet mellan översida och fogsida	+/- 5mm	+/- 5mm
Vinkelräthet mellan långsida och fog	+/- 5mm	+/- 3mm

*=Toleranserna gäller för råkilad, flammad, krysshamrad och blästrad.